



检测报告
TESTING REPORT



T T T S - W F 2 4 0 0 4 0 5 9



第1页 共2页

客户提供信息及要求

样品信息	委托单位/地址	平湖市三禾染整股份有限公司	送样人:	/
		浙江省嘉兴市平湖市城西路899号	电话:	/
	生产单位/地址	平湖市三禾染整股份有限公司		
		浙江省嘉兴市平湖市城西路899号		
	样品名称:	DRYQCK (织物)	商标:	/
	样品总数:	1块		
	号型规格:	/	颜色:	/
	质量等级:	/	安全类别:	/
	产品款号或货号:	/		
判定标准: GB/T 21655.2-2019 纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分: 动态水分传递法				

样品描述	1# 米白色针织物50×50cm				
检验性质	委托检验	样品接收日期	2024-05-13	报告发布日期	2024-05-16
检验日期	2024-05-13		至	2024-05-16	
执行标准	见附页				
检测结论	检测结果及符合性见附页。				
备注	/				

批准: 单学雷 审核: 于洋 编制: 李福子





检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WF24004059

第2页 共2页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1#	米白色针织物50×50cm					
吸湿速干性	浸湿时间 (洗前)	级	≥3	浸水面: 4 渗透面: 4	符合	GB/T 21655.2-2019 4N5次, 悬挂晾干
	浸湿时间 (洗后)	级	≥3	浸水面: 5 渗透面: 5		
	吸水速率 (洗前)	级	≥3	浸水面: 4 渗透面: 4		
	吸水速率 (洗后)	级	≥3	浸水面: 3 渗透面: 4		
	渗透面最大浸湿半 径(洗前)	级	≥3	4		
	渗透面最大浸湿半 径(洗后)	级	≥3	4		
	渗透面液态水扩散 速度(洗前)	级	≥3	4		
	渗透面液态水扩散 速度(洗后)	级	≥3	4		

以下空白