

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検査結果	項目	試験方法\試料No.	1. 墨灰花	2. 深灰花				
	光吸収発熱性(°C)	JIS-L-1926 照射面:表	ΔT 発熱温度差	14.1	18.1			
結								
果								
備考:								
生地	1. 墨灰花	2. 深灰花						
本								

納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	平湖三禾染整股份有限公司
	所在地	浙江省平湖市城西路899号 (TEL) 052-201-4171
	担当者	陆凤燕
品名・品番	1. SolarTouch 2. 吸光発熱紗 No. 1:DW116-66 No. 2:D/X5200 色数 2	
判定	添付白布	
	適用 規格	
	製品 検査	
	生地 検査	
定	混率:A70RY25W5 支数:1/52	
	上海愛麗紡織技術檢驗有限公司 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 上海試験センター	
	発行 担当者	李清颖
	発行 責任者	
受付 2022年 8月24日		No. 61022011591-1 (完)
発行 2022年 8月29日		

光吸収発熱性試験(JIS L 1926 準用)

No. 61022011591

平湖三禾染整股份有限公司 殿

